Accu-Dent® System I: Fases de trabajo

Puesto de trabajo:
- Agua apróx. 21°C
- Medidor/Espátula
- Compás
- Material de impresión
- Jeringa
- Cubeta

Determinar tamaño de la **cubeta**

Compás
Tray

Agua a 21°C + Jeringa de Accu-Gel

Termómetro
Medidor
Espátula
Taza

Mezclar **agua y Accu-Gel en jeringa**

15 – 20 seg.

Dejar la **jeringa** a un lado

Llenar la **jeringa**

Agua a 21°C + Accu gel impresión

Termómetro
Medidor
Espátula
Taza

Mezclar **agua y Accu-Gel impresión**

Mezclar hasta obtener una masa homogénea

Dejar la cubeta a un lado

Llenar la **cubeta**

Inyectar el **Gel en jeringa** en el vestíbulo

Introducir la **cubeta** con el gel de impresión

Elaboración del modelo

Candulor
KunstZahnWerk

9810-9-A-01sp-03/2000/200 © Copyright 2000 Candulor AG, Wangen/ZH