Accu-Dent® System 2: **Fasi di lavorazione**

Posto di lavoro:
- Acqua 26-29°C
- Misurino - spatola
- Tray Compass
- Materiale da impronta
- Siringa
- Cucchiaio

Scegliere il **cucchiaio**

Acqua 26-29°C **+ Siringa Accu-Gel**

Termometro
Misurino
Spatola
Ciotola



Miscelare acqua e **Siringa Accu-Gel**

15 – 20 sec.

Riempire la **siringa**

Mettere da parte la **siringa**

Acqua 26-29°C + **Tray Accu-Gel**

Termometro
Misurino
Spatola
Ciotola



Miscelare acqua e **Tray Accu-Gel**

30 – 40 sec.

Riempire il **cucchiaio**

Mettere da parte il **cucchiaio**

Applicare il gel in **siringa** sui denti

Togliere l'applicatore Prè-Sure ed iniettare il **gel in siringa** nel vestibolo

Applicare il cucchiaio da impronta con il **gel per cucchiaio**

Realizzazione del modello

Candulor
KunstZahnWerk

© Copyright 2000 Candulor AG, Wangen/ZH

9810-9-A-021-03/2000/250