Accu-Dent® System 2: **Fases de trabajo**

Puesto de trabajo:
- Agua apróx. 26-29°C
- Medidor/Espátula
- Compás para cubeta
- Material de impresión
- Jeringa
- Cubeta

Determinar tamaño de la **cubeta**

Agua a 26-29°C **+ Jeringa de Accu-Gel**

Termómetro
Medidor
Espátula
Taza



Mezclar **agua y Accu-Gel en jeringa**

15 – 20 seg.

Dejar la **jeringa** a un lado

Llenar la **jeringa**

Agua a 26-29°C **+ Accu gel impresión**

Termómetro
Medidor
Espátula
Taza

Mezclar **agua y Accu-Gel impresión**

30 – 40 seg.

Dejar la cubeta a un lado

Llenar la **cubeta**

Aplicar el gel en jeringa sobre los dientes

Retirar el adaptador e inyectar el Gel en jeringa en el vestíbulo

Introducir la **cubeta** con el gel de impresión

Elaboración del modelo

Candulor
KunstZahnWerk

© Copyright 2000 Candulor AG, Wangen/ZH

9810-9-A-02sp-03/2000/250